



Однокомпонентный грунт по пластмассе предназначен для первичного грунтования деталей из пластика и улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластиковых (в том числе полипропиленовых) деталей без применения обработки пламенем.

EU/2004/42 Cat II B(a) VOC 830 g/l, VOC limit 850 g/l

Цвет: прозрачный, серый

Фасовка: 0,5 л



Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, обработать матирующим полотном серого цвета, обезжирить

Пропорции смешивания

Грунт по пластмассе RX P-05 - готовый к применению материал.

Не требует разбавления!

Нанесение

Вязкость распыления (ВЗ-4) 13"-14" при +20°C

Диаметр сопла 1,3-1,4 мм

Давление 2,0-4,0 атм

Число слоёв 1

Рекомендуемая толщина 5-10 мкм

Теоретический расход 1 л на 25 м² (5 мкм)

Температура +15°C - +30°C

Относительная влажность воздуха до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10 мин

Последующие покрытия: пластифицированные акриловые грунты, Грунт по пластмассе 5+1 RX P-06, акриловые, базовые и алкидные эмали

Срок годности 24 месяца



не требует
разбавления



∅ 1,3-1,4 mm
P=2,0-4,0 bar
x1



10'/20°C