



# Грунт-эмаль по ржавчине

**Назначение:** для окрашивания металлических конструкций. Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски очищенных, а также не требующих специальной очистки стальных шероховатых поверхностей с различной степенью коррозии: от следов коррозии до полностью прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом.

**Фасовка:** 0,9; 3,5 кг.  
ТУ 2312-261-49404743-2014



	Продукты Грунт-эмаль по ржавчине					
	<b>Подготовка поверхности</b> От окислы и непрочно сцепленной с подложкой ржавчины поверхность очищают вручную металлическими щетками, шлифовальными шкурками, в труднодоступных местах скребками. Допускается абразивоструйная или механизированная очистка поверхности. Очищенную поверхность обезпыливают, обезжиривают при необходимости нефрасом С4-150/200, уайт-спиритом или другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими жирных следов на поверхности					
	<b>Разбавление</b> Тщательно перемешать, разбавить разбавителем «Vika-60»/ксилол; В количестве 20-35% от массы грунт-эмали					
	<b>Нанесение</b> Профильтровать и нанести необходимое количество слоев пневматическим распылением, валиком или кистью.					
	<b>Толщина покрытия</b> от 80 до 100 мкм					
	<b>Сушка</b> <table border="1" data-bbox="392 879 1018 954"> <tr> <td data-bbox="392 879 613 911">Режим сушки</td> <td data-bbox="613 879 1018 911">20°C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 911 613 954"></td> <td data-bbox="613 911 1018 954">1,5 час</td> </tr> </table>		Режим сушки	20°C		1,5 час
Режим сушки	20°C					
	1,5 час					
	<b>Расход на однослойное покрытие</b> 1 кг на 5-8 м <sup>2</sup>					
	<b>Состав</b> Синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки, сиккативы, органические растворители					

**Гарантийный срок хранения:** 12 месяцев