



# Структурное покрытие

## Bumper Paint Structure Coat

RX P-07



Однокомпонентная эмаль со структурной добавкой предназначена для окраски поверхности бамперов, наружных молдингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей, характеризуется коротким временем сушки, отличной адгезией к пластиковым поверхностям (кроме полиэтилена PE), хорошей эластичностью, стойкостью к сколам и растрескиванию, простотой в применении.

EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 660 g/l, VOC limit 840 g/l

**Цвет:** графит, серый, чёрный

**Фасовка:** 0,75л

### Подложки, подготовка поверхности

ABS, стеклопластик – обезжиривание, обработка абразивом Р500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание

Полипропилен и его модификации - обезжиривание, Грунт по пластмассе RX P-05

### Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
Структурное покрытие RX P-07 . . . . .	100 мл . . . . .	100 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02. . . . .	40-50 мл . . . . .	40-50 г

### Нанесение

Вязкость распыления (В3-4) . . . . .	20-25" при +20°C
Диаметр сопла . . . . .	1,4-1,6 мм
Давление . . . . .	2,0-4,0 атм
Число слоёв . . . . .	2
Рекомендуемая толщина . . . . .	40-60 мкм
Температура . . . . .	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха . . . . .	до 75%

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C . . . . . 2 часа

Срок годности . . . . . 24 месяца

\* Размер шагрени Структурного покрытия RX P-07 варьируется степенью разбавления.



20-25"/20°C  
40-50%

Ø 1,4-1,6 mm  
x2

10'

2h/20°C