БАЗИСНАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

Назначение: для ремонтной окраски кузова автомобиля в качестве первого слоя в 2-х слойных системах покрытия (база+лак). Наносится на предварительно загрунтованные и зашпатлеванные поверхности с последующим перекрытием прозрачным акриловым лаком СТАНДАРТ (АК-1112) или VIKA "2+1 MS"; VIKA "2+1 HS".

Фасовка: 0,9; 0,94; 3,2; 3,5 кг.
ТУ 6-21-49404743-186-2003

БОЛЕЕ 230 РАСЦВЕТОК

	Продукты	Базисная эмаль «Металлик»; Разбавитель для металликов; Допускается Разбавитель 1385, Лак СТАНДАРТ (АК-1112)/2К лаки: VIKA «2+1 MS», VIKA «2+1 HS»	
	Подложки	Отшлифованное заводское покрытие (при окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство «Антисиликон»); Загрунтованные/зашпатлеванные поверхности; Пластмассы (АБС, полистирол, полиэфирные пластики)	
	Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка Р280-Р320; Загрунтовать поверхность антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER; Нанести выравнивающие VIKA 2К акриловые грунтовки 3+1/4+1/5+1; Сухое шлифование Р320-Р400 (или мокрое Р800-Р1000)	
	Условия нанесения	Оптимальная температура +20°С Минимальная температура +15°С Относительная влажность не более 75%	
	Разбавление	Растворитель для металликов до 30% от массы эмали	
	Вязкость при нанесении	15-17 с. при 20°С по ВЗ-4 (DIN Cup 4)	
	Оборудование для нанесения	**Краскораспылитель**	**Диаметр сопла** / **Рабочее давление**
		Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм / 3,0 - 5,0 атм
		Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм / 2,5 - 5,0 атм
	Количество слоев	2-3	
	Толщина покрытия	15-20 мкм/2 слой	
	Сушка		**Режим сушки 20°С**
		Монтажная прочность	15 минут
		СТАНДАРТ (АК-1112)	
		2К VIKA «2+1 MS», 2К VIKA «2+1 HS»	
	Очистка оборудования	Растворитель 646/647	

Гарантийный срок хранения: эмаль 24 месяца / **разбавитель** 12 месяцев